

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MATERIAL	CAL DOLOMÍTICA
-----------------	-----------------------

1. DESIGNAÇÃO

Cal Dolomítica

2. FAMÍLIA

Dolomite

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA

% CaO	% MgO	% SiO ₂	% S	% P.R.
50,0 - 58,0	25,0 - 32,0	< 1.5	< 0.5	< 10.0

4. COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA

00 a 02 mm
02 a 07 mm
07 a 20 mm
20 a 40 mm

5. TOLERÂNCIAS

Granulometria : < 10% acima do limite superior
< 10% abaixo do limite inferior

6. EMBALAGEM

A granel